

应用

应用于钛合金生产

生产方式

金属热还原法

检测

100%磁选、100%目视检测

粒度

≤1mm或应客户要求

包装

密封铁桶（50/100kg）

化学技术指标 wt%

Ta	65.00 - 75.00
Fe	≤0.25
Si	≤0.20
C	≤0.08
O	≤0.20
Al	余量